AB-0583-T
20049033
01-21

TEST SONUÇLARI

DÖNME; EKOTEKS 3
1 yıkama sonrası. 3N@ 30°C , sererek kurutma.
Wascator yıkama makinesi , Tip A , yatay silindirli, önden yüklemeli tip
ECE-A (% 77) + Sodyum Perborat (%20) + TAED (%3) .
2 kg yük. Pamuk/Polyester Yükleme Kumaşı (Tip 2)
(% 65±4 RH ,20±2°C) kondüsyon şartlarında test edilmiştir.

SONUÇ	İSTENEN
%3,2	-

BONCUKLAŞMA; ISO 12945-1:2000
ICI Pilling Box @60±2 rpm. 4 adet sonucun ortalaması verilmiştir. Gözlemci sayısı:2.
Kondüsyon şartlarında test edilmiştir. (20±2°C-65%±4).
Ön İşlem : 1 yıkama sonrası, Wascator, 5A , 40°C , Sererek Kurutma

DEVİR SAYISI	SONUÇ		İSTENEN
	Orjinal Numuneye Göre Değerlendirme	Yıkama Sonrası Numuneye Göre Değerlendirme	
6000	3-4	3-4	-
Görünüm Değişimi (Test Sonrası)	Tüylenme	Tüylenme	
Görünüm Değişimi (Yıkama Sonrası)	Yüzey değişimi gözlenmemiştir.		

	BONCUKLAŞMA DEĞERLENDİRME
5	Değişim yok.
4	Yüzeyde az tüylenme/boncuklaşma.
3	Yüzeyde orta derecede tüylenme/boncuklaşma.
2	Yüzeyde belirgin tüylenme/boncuklaşma.
1	Yüzeyde yoğun tüylenme/boncuklaşma.

EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

AB-0583-T
20049033
01-21

TEST SONUÇLARI

YIKAMA HASLIĞI; ISO 105-C06:2010

A2S@ 40°C ECE(B). Sodyum Perborat. DW multifiber. 10 çelik top.
ISO 105 A02 ve A03 standart renk değişimi ve lekeleme gri skalasıyla değerlendirilmiştir.

	SONUÇ	İSTENEN
Renk Değişimi	4-5	-

Lekeleme

Asetat	Pamuk	Nylon 6.6	Polyester	Akrilik	Yün	İSTENEN
4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	-

SU HASLIĞI; ISO 105 E01:2013

37±2°C@4 saat. DW multifiber. ISO 105 A02 ve ISO 105 A03 standart renk değişimi ve lekeleme gri skalasına göre değerlendirilmiştir.

	SONUÇ	İSTENEN
Renk Değişimi	4-5	-

Lekeleme

Asetat	Pamuk	Nylon 6.6	Polyester	Akrilik	Yün	İSTENEN
4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	-

TER HASLIĞI; ISO 105 E04:2013

37±2°C@4 saat. DW multifiber. ISO 105 A02 ve ISO 105 A03 standart renk değişimi ve lekeleme gri skalasına göre değerlendirilmiştir.

	SONUÇ	İSTENEN
Asidik&Bazik Renk Değişimi	4-5	-

Lekeleme

	Asetat	Pamuk	Nylon 6.6	Polyester	Akrilik	Yün	İSTENEN
Asidik	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	-
Bazik	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

RENK HASLIĞI DEĞERLENDİRME

	RENK DEĞİŞİMİ		LEKELEME
5	Değişim yok	5	Lekeleme yok
4	Az değişmiş	4	Az lekelenmiş
3	Farkedilebilir derecede değişmiş	3	Farkedilebilir derecede lekelenmiş
2	Çok değişmiş	2	Çok lekelenmiş
1	Çok fazla değişmiş	1	Çok fazla lekelenmiş